



SELLANT 2K MULTI-USAGE

L'application du scellant pour Cimento permet de sceller en profondeur les surfaces de béton. Le scellant à base d'eau pénètre la surface en profondeur et remplit les pores afin de protéger le Cimento.



ÉTAPE PRÉPARATOIRE :

1. Attendre que le micro-béton Cimento soit sec (minimum 18h) avant l'application du scellant sur la surface ;
2. Au besoin, sabler la surface de micro-béton (grains 120-180) afin d'enlever les aspérités et les coups de truelle et ainsi lisser la surface ;
3. Nettoyer la surface et enlever toute la poussière ;
4. Au besoin, protéger les surfaces environnantes.

APPLICATION DU SCELLANT

1. Verser le contenu du durcisseur (pour scellant) dans la bouteille de scellant et brasser vigoureusement (environ 5 minutes) afin que les 2 liquides se mélangent homogènement ;
2. Verser le mélange de scellant dans un bac à peinture ;
3. Appliquer, à l'aide d'un rouleau éponge ou encore un rouleau 10mm, une fine couche de scellant en s'assurant de bien saturer la surface de micro-béton, sans toutefois laisser de dépôt. Au besoin, croiser les coups de rouleau afin de bien recouvrir toute la surface ;
4. Utiliser un pinceau pour les surfaces où il est impossible d'utiliser le rouleau ;
5. Laisser sécher environ 45 minutes ou jusqu'à ce que le produit soit sec au toucher ;
6. Il est conseillé de vernir le micro-béton Cimento après l'application du scellant.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- **Formats disponibles** : 500 ml, 1 litres ou 4 litres
- **Surfaces** : plancher, mur, comptoir, dossier, meuble, foyer, etc.
- **Couvance** : ± 125-140 pc par litre
- **Type de scellant** : scellant uréthane à base d'eau à 2 composants (scellant et durcisseur).
- **Temps de séchage** : minimum 45 minutes
- **Nombre de couche requise** : 1 couche
- **Outils nécessaires** : bac à peinture, pinceau, rouleau mousse ou rouleau à peinture 10mm
- **Durée de vie en pot** : ± 2 heures
- **Durée de vie du produit (non ouvert)** : ± 12 mois, entreposé entre 15-30 degrés celsius
- **Temps de séchage avant l'application du vernis** : ± 45 minutes (sec au toucher)

RESPONSABILITÉ

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au www.lhvcemento.com ou appeler notre service à la clientèle au 514-360-5807 pour de plus amples informations.

GARANTIE

LHV Design certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de ce produit. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit. Ni l'application par l'utilisateur ni le temps d'installation ne sont garantis.

MISE EN GARDE

- Protéger contre le gel
- Garder hors de portée des enfants
- Dangereux si avalé. Éviter tout contact avec les yeux et la peau ; veuillez svp utiliser la protection corporelle requise.
- Porter des gants en vinyle ou latex ainsi que des lunettes protectrices.
- Bien ventiler la pièce lors de l'application du scellant.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si inhalé, déplacer la personne incommodée à l'air frais. Ne pas faire vomir. Si la personne est consciente, lui faire boire quelques verres d'eau. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau savonneuse et rincer abondamment.

Enduit micro-béton
Cemento

Scellant
Cemento

Vernis
Cemento